



## Súper Fullget

### Revestimiento para superficies

Revestimiento de granito exclusivo para bordes y terrazas de piscinas, diseñado para ser elegante, resistente y agradable al tacto.



### DESCRIPCIÓN

Súper Fullget ® es un revestimiento para todo tipo de superficies de hormigón, disponemos de una amplia variedad de granos y texturas. Se puede crear un sin fin de posibilidades y diseños.

### CARACTERÍSTICAS

1. Mono componente
2. Máxima adhesión a superficies cementosas
3. Flexible
4. Color uniforme
5. Antideslizante

### PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- a. Utilizar solo agua potable si es necesario
- b. Mezcle en un balde, 2 litros de agua luego añadir mezcla seca lentamente, incorporar agua faltante, revolver no más de 5 minutos hasta obtener una consistencia completamente pastosa.
- c. Dejar reposar la mezcla 3 a 5 minutos
- d.. No agregar ningún aditivo adicional, esto puede provocar el endurecimiento inmediato.

### INSTALACIÓN

- a. Antes de iniciar la instalación debes aplicar un puente de unión, Súper Kote Fullget para tener un acabado con mayor resistencia mecánica y durable.
- b. Vierte el saco mas la resina liquida, resolver por no mas de 5 minutos y aplicar en la toda la superficie a tratar.
- c. Para la instalación del grano Fullget ®, vierte un saco por 4 a 5 Lts., de agua, revolver por no mas de 5 minutos.
- d. esparcir con plana y llana el grano fullget
- e. espesor recomendado es 1 cm, debe dejar una base suave y pareja, mientras instala el grano este no quedara visible.
- f. Terminado el proceso de instalación, deberá esperar a que la mezcla comience su proceso de secado superficial, cuando usted toque el Fullget ® instalado este debe marcar muy poco sus dedos antes de iniciar un lavado pulverizado.
- g. Eliminar toda la lechada superficial y es en este momento donde aflora la piedra instalada



## APLICACIÓN DE LA MEZCLA

La superficie de contacto de contacto debe ser de hormigón en bruto, con un acabado rayado o peinado, no debe tener ningún tipo de pintura, óxido u otros componentes, no debe tener grietas ni fisuras y estar correctamente nivelado. Antes de comenzar la aplicación y una vez que el material este listo para aplicar, se debe humedecer con abundante agua, esto es muy importante para lograr el máximo poder de adherencia.

### USOS:

- 1.- Superficie de hormigón
- 2.- Jardineras, terrazas, piscinas.
- 3.- Estacionamientos, fachadas.
- 4.- Accesos, muros, etc.

## ADVERTENCIA

Irrita la piel, ojos y el sistema respiratorio, mantener fuera del alcance de los niños.

### Primeros auxilios:

Ojos – Enjuague los ojos durante 15 minutos, levantando los párpados ocasionalmente. Obtenga atención médica si la irritación persiste.

Piel – Lave la piel completamente con agua fría y un poco de jabón. Si la irritación, el enrojecimiento o una picazón ocurren y persisten obtenga atención médica.

Inhalación – Si ocurre una irritación respiratoria, dirija a la víctima al aire fresco.

Ingestión – Obtenga atención médica de inmediato en caso de ingerirlo; personal no especializado no deberá proporcionar ayuda.

## IMPORTANTE

Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una correcta utilización de los productos. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad.

## COBERTURA

La cobertura de Súper Fullget variará dependiendo de la cantidad de nivelación y relleno requerido. La cobertura en general es de aproximadamente 1.5 m<sup>2</sup> por cada saco de 25 kg

## ALMACENAMIENTO

Asegúrese de mantener los productos en pallet y proteger el saco de cualquier forma de humedad, tanto directa como indirecta para asegurar el uso máximo del producto, uniformidad y productividad.

## DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Polvo y grano
Rendimiento	1.5 M <sup>2</sup>
Densidad húmeda	6.25 kg/l
Adherencia 7 días	1.9 N/mm <sup>2</sup>
Adherencia 28 días	3.3 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia hidráulica	>8U
Resistencia por tracción 7 días	67.5 Mpa
Resistencia por tracción 28 días	76.7 Mpa
Adherencia por tracción directa	4.23 Mpa sobre hormigón

## FORMATO Y DURACIÓN

Saco 25 kg.

9 meses, considerando forma de almacenamiento.

## COLORES

Amarrillo Playa - Gris - Negro Rio

**ADVERTENCIA:** ¡No aspire el polvo! Este producto contiene sílice cristalina en estado libre que puede ocasionar cáncer o lesiones pulmonares con el tiempo (Silicosis). Evite la formación de polvo de este producto cada vez que sea posible. Use el respirador aprobado NIOSH si no se puede evitar la formación de polvo, o cuando trabaje en áreas polvorosas. Consulte la Hoja de Datos de Seguridad del material para obtener información detallada.